



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

BEJCA SPECJAL 35

KARTA TECHNICZNA

Bejca Specjal 35 jest wyrobem wodnym opartym na bazie specjalistycznych dodatków oraz barwników. Charakteryzuje się bardzo dobrą rozlewnością oraz wyraźnym wzmocnieniem rysunku słojów drewna, który nadaje barwionej powierzchni efekt rustykalny. W ten sposób uzyskuje się efekt typowej bejcy nitro przy użyciu produktu wodnego. Bejca posiada dobrą odporność na promieniowanie UV (we wnętrzach). Nie zawiera rozpuszczalników, nie emituje formaldehydu.

Zakres stosowania Przeznaczona jest do dekoracyjnego barwienia drewnianych i drewnopochodnych elementów meblowych. Bejca jest szczególnie polecana do barwienia drewna porowatego, np. dębu i jesionu, gdzie pożądanym jest efekt o podkreślonej strukturze drewna.

Kolorystyka Kolorystyka opracowywana pod indywidualne wymagania klienta.

Przygotowanie podłoża Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny być czyste, odpowiednio wyszlifowane oraz pozbawione kurzu i żywicznych plam.

Przygotowanie wyrobu Przed pobraniem produktu z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość.

Aplikacja Zawsze dokonać wybarwienia próbnego na oryginalnym drewnie i polakierować lakierem, który będzie stosowany celem stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami.

Bejce aplikować można natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym, pędzlem bądź tamponem. Dodatkowe przecieranie zaaplikowanej bejcy wzmacnia efekt rustykalny. Bejce Specjal 35 w obrębie jednego typu można ze sobą mieszać w nieograniczonych ilościach. Barwienie należy wykonać w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C.

Suszenie Barwione elementy suszyć w temperaturze 20°C przez około 5h. Suszenie można przyspieszyć susząc elementy w temperaturze maksymalnie do 40°C przez 2h. Istotne jest, aby przeprowadzić próbę techniczną i w warunkach realnych ustalić parametry procesu suszenia. Suszenie w temperaturze niższej nie powoduje żadnych negatywnych skutków, a jedynie wydłuża czas schnięcia.

Mycie narzędzi Wodą.

Parametry techniczne

Lepkość (kubek 4mm; 20°C)	[s]	>10
Gęstość (20°C)	[g/cm ³]	~1
Czas schnięcia, 20°C	[h]	5

Zawartość LZO <130 g/l.

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszym klientom i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

BEJCA SPECJAL 35

KARTA TECHNICZNA

Opakowania	Opakowania PE o pojemności: 2l; 10l; 28l; 30l; 60l; 190l.
Wydajność teoretyczna	10-12 m ² z 1l przy jednokrotnym naniesieniu.
Okres gwarancji	24 miesiące od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).
Transport	W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 30°C. Chronić przed mrozem.
Przechowywanie	W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 30°C. Chronić przed mrozem.

Data opracowania: 18.09.2012