



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

PATYNA ROZPUSZCZALNIKOWA SPECJAL PR-4XX KARTA TECHNICZNA

Patyna rozpuszczalnikowa Specjal PR-4XX – jest wyrobem przeznaczonym do uzyskania efektu decape na nowych powłokach lakierniczych. Pozostając wyłącznie w porach drewna daje wyrazisty efekt jego postarzenia. Charakteryzuje się dobrą zwilżalnością, odpornością na światło (we wnętrzach) oraz podatnością na ścieranie.

Zakres stosowania Patyna stworzona jest do realizacji projektów Decape na elementach meblowych. Produkt rekomendowany jest na drewno o wyraźnych porach, np. dąb, jesion.

Przygotowanie podłoża Powierzchnie drewniane przeznaczone do patynowania należy zagruntować lakierem podkładowym (Nitro, PU, Akryl). Po wyschnięciu element można przeszlifować droбноziarnistym papierem ściernym (240-280) i usunąć pył lakierniczy.

Przygotowanie wyrobu Przed pobraniem patyny z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość. Operację mieszania należy prowadzić do momentu rozpuszczenia ewentualnego osadu na dnie pojemnika. Patynę można rozcieńczyć acetonem lub alkoholem.

Aplikacja Patynę należy nakładać metodą natrysku hydrodynamicznego lub pneumatycznego. Po upływie około 10 minut produkt należy ściągnąć za pomocą włókniny ścierniej typu Scotch Brite. Należy zawsze dokonać wybarwienia próbnego celem oceny własności produktu.

Suszenie Patynowane elementy suszyć przez około 10 minut w temperaturze 20°C. Czas schnięcia zależy od dawki naniesienia, warunków otoczenia, rodzaju użytego rozcieńczalnika.

Mycie narzędzi Acetonem.

Parametry techniczne

Lepkość (kubek Forda 6; 20°C)	[s]	>100
Gęstość (20°C)	[g/cm ³]	ok. 1,00 g/cm ³
Czas schnięcia (20°C)	[h]	ok. 10 min

Zawartość LZO* 628 g/l.

* - Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie na instalacjach spełniających standardy emisyjne wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 20.12.2005 [Dz. U 2005 260 2181].

Opakowania Opakowania blaszane o pojemności: 1l; 6l; 20l.

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

PATYNA ROZPUSZCZALNIKOWA SPECJAL PR-4XX KARTA TECHNICZNA

Wydajność teoretyczna	Okolo 10 do 12 m ² z 1l.
Okres gwarancji	12 miesięcy od daty produkcji (w nie otwieranych opakowaniach).
Transport	W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C.
Przechowywanie	W szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia otwartego i źródeł ciepła. Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego.

Data opracowania: 10.01.2014