



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

SOLAK NC PREMIUM

Lakier nitrocelulozowy nawierzchniowy

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

SOLAK NC PREMIUM jest nawierzchniowym lakierem opartym na bazie nitrocelulozy. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą przyczepnością i siłą krycia. **Posiada interesującą formę wybarwienia o zakrytym rysunku drewna, dzięki czemu pozwala zamaskować ewentualne niedoskonałości podłoża. Szeroka paleta kolorystyczna pozwala natomiast zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających klientów.**

Zakres stosowania	Przeznaczony jest do barwienia i jednoczesnego lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Kolor	Paleta RAL, NCS oraz możliwość koloryzacji na życzenie klienta
Indeksy	NC-numer RAL lub NCS/stopień połysku
Stopień połysku	Połysk, półmat, mat
Przygotowanie podłoża	Powierzchnie drewniane przeznaczone do lakierowania powinny być zagruntowane lakierem nitrocelulozowym podkładowym np.: SOLAK NC Podkład, następnie starannie wyszlifowane i odpylone.
Przygotowanie wyrobu	Przed pobraniem produktu z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość. Mieszanie prowadzić do momentu wprowadzenia ewentualnego osadu z dna pojemnika. Lakier zaleca się rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów nitrocelulozowych RS-1. <u>Nie powinno się stosować rozcieńczalnika ponad 20%.</u> <u>Nadmierne rozcieńczenie osłabi siłę krycia produktu.</u> Zawsze należy wykonać wybarwienie próbne celem stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami.
Aplikacja	Lakier przystosowany jest do nanoszenia natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym. Już jedna warstwa lakierowa powinna dać oczekiwany efekt jednak w razie konieczności można nanieść kolejną warstwę pamiętając o szlifie międzywarstwowym. Lakierowanie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C.
Suszenie	Polakierowane elementy suszyć w temperaturze około 20°C przez 40 min. W celu skrócenia czasu schnięcia można podwyższyć temperaturę do 50-60°C po wstępnym suszeniu w temperaturze ok. 20°C przez 15 minut. Istotne jest, aby przeprowadzić próbę techniczną i w warunkach realnych ustalić parametry procesu suszenia.

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

SOLAK NC PREMIUM

Lakier nitrocelulozowy nawierzchniowy

KARTA TECHNICZNA

Mycie narzędzi

Rozcieńczalnikiem nitro RS-N lub RS-1 firmy SOPUR.

Parametry techniczne

Lepkość (kubek Forda 4; 20°C)	[s]	75-95	
Gęstość (20°C)	[g/cm ³]	1,02-1,2	
Zawartość ciał stałych	[%]	34-47%	
Suszenie*	[min]	Pyłosuchość Szlifowalność Sztaplowanie	Ok 15 Ok 30-40 5h

* - Czasy wysychania odnoszą się do naniesienia produktu w ilości 100g/m² w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%. W przypadku aplikacji na różne gatunki drewna ww. czasy wysychania należy ustalić indywidualnie w odniesieniu do konkretnych warunków schnięcia (temperatura, wilgotność).

Zawartość LZO**

max 650 g/l

** - Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie na instalacjach spełniających standardy emisyjne wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 20.12.2005 [Dz. U 2005 260 2181]

Opakowania

Opakowania metalowe o pojemności: 1l; 2,5l; 5l; 20l (sprzedaż w kg)

Wydajność teoretyczna

10-12 m² z 1l przy jednokrotnym naniesieniu

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach)

Transport

W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie przekraczającej 40°C

Przechowywanie

W zamkniętych opakowaniach z dala od ognia otwartego i źródeł ciepła. Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego.

Data aktualizacji: 02.06.2017

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.