



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

SOLAK NC SPRAY **lakier nitrocelulozowy-wielowarstwowy** **KARTA TECHNICZNA**

Solak NC SPRAY jest lakierem bezbarwnym opartym na bazie nitrocelulozy, rozpuszczalników organicznych i substancji pomocniczych. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i bardzo dobrą przyczepnością. **Lakier doskonale sprawdza się jako szybkie i wygodne narzędzie na potrzeby doraźnej naprawy powłok lakierowych. Wygodne opakowanie aerozolu zapewnia równomierne pokrycie powierzchni i eliminuje konieczność użycia pędzla oraz rozcieńczalnika.**

Zakres stosowania	Szczególnie zalecany do renowacyjnego lakierowania powszechnie używanych gatunków drewna i drewnopochodnych elementów wyposażenia wnętrz mieszkalnych, takich jak: meble, panele ściennie, boazeria, materiały wykończeniowe. Nie należy stosować na powierzchnie robocze.
Kolorystyka	Bezbarwny
Stopień połysku	Półmat
Przygotowanie podłoża	Powierzchnie drewniane przeznaczone do pokrycia powinny być czyste, odpowiednio wyszlifowane papierem ściernym nr 150–220 (w zależności od gatunku drewna) oraz pozbawione kurzu i płam żywicznych.
Przygotowanie wyrobu	Przed użyciem lakieru w sprayu należy wstrząsnąć pojemnikiem kilkakrotnie.
Aplikacja	Zalecane jest wstępne przetestowanie produktu przed właściwą aplikacją. Należy zachować odpowiednią odległość między lakierowaną powierzchnią a aerozolem, wynosi ona około 25-30 cm. Lakierowanie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 5 ⁰ C do 30 ⁰ C.
Suszenie	Polakierowane elementy suszyć w temperaturze około 20 ⁰ C przez 40 min. W celu skrócenia czasu schnięcia można podwyższyć temperaturę do 50-60 ⁰ C po wstępnym suszeniu w temperaturze ok. 20 ⁰ C przez 15 minut. Istotne jest, aby przeprowadzić próbę techniczną i w warunkach realnych ustalić parametry procesu suszenia.
Zawartość LZO*	780 g/l.
Opakowanie	Opakowania blaszane o pojemności: 375ml.
Wydajność teoretyczna	1,25-1,75 m ²
Okres gwarancji	24 miesiące od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).
Transport	W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie przekraczającej 30 ⁰ C.
Przechowywanie	W zamkniętych opakowaniach z dala od ognia otwartego i źródeł ciepła. Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego.

Data opracowania: 16.08.2016

1

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.