



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

SOLAK UV LUV01XXN

lakier high solids - nawierzchniowy UV

KARTA TECHNICZNA

Solak UV LUV01XXN to wysoce specjalistyczna akrylowa nawierzchnia UV do aplikacji na walce lakiernicze. **Dzięki swoim doskonałym właściwościom wypełniającym lakier zapewnia drewnu nie tylko wysokie walory estetyczne ale również i mechaniczne, w tym znakomitą odporność na zarysowanie.** Dodatkowo szybkie suszenie przy użyciu lamp UV i 100%-owa zawartość ciał stałych pozytywnie wpływa na aspekty ekonomiczne i ekologiczne w trakcie procesu produkcyjnego.

Zakres stosowania Lakier polecany do nawierzchniowego malowania metodą walcową powierzchni drewnianych i drewnopodobnych przeznaczonych do wewnątrz.

Kolorystyka Bezbarwny.

Stopień połysku Mat-10, Półpołysk-20, Połysk-40.

Przygotowanie podłoża Powierzchnie drewniane przeznaczone do lakierowania powinny być czyste, pozbawione kurzu i żywicznych plam, a także pozostałości past i środków nabyśzczających. Przed aplikacją produktu serii Solak UV LUV01XXN należy wymalować podłoże lakierem podkładowym serii Solak UV LUV01YYP. Przy czym trzeba pamiętać o dokładnym zmatowieniu, a następnie odpyleniu warstwy podkładowej.

Przygotowanie wyrobu Przed pobraniem produktu z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość. Solak UV LUV01XXN w postaci handlowej jest produktem gotowym do użycia i nie wymaga rozcieńczenia. Produkt ten zachowuje doskonałą stabilność na maszynie nakładającej.

Aplikacja Zaleca się nakładanie dawki 5-7g/m² przy pomocy walców lakierniczych. Do utwardzenia powłoki najlepiej jest wykorzystać dwie lampy UV o mocy 80 W przy prędkości przenośnika do 12 m/min. Konieczna dawka promieniowania jednej lampy 300 mJ/cm², przy potencjale 300 W/cm².

Suszenie Powłoka bezpośrednio po utwardzeniu UV nadaje się do dalszej obróbki.

Mycie narzędzi Do czyszczenia sprzętu lakierniczego należy użyć rozcieńczalnika RS-A firmy SOPUR.

Parametry techniczne lakieru

Lepkość (kubek Forda 4; 20°C)	[s]	45-55
Gęstość (20°C)	[g/cm ³]	1,110
Zawartość ciał stałych	[%]	100%

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

SOLAK UV LUV01XXN
lakier high solids - nawierzchniowy UV
KARTA TECHNICZNA

Zawartość LZO	<50 g/l. Produkt spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2010r. (A/e FR<400g/l).
Opakowania	Opakowania blaszane o pojemności 20kg.
Wydajność teoretyczna	Minimum 140 m ² z 1kg przy jednokrotnym naniesieniu.
Okres gwarancji	6 miesięcy od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).
Transport	W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie przekraczającej 30°C.
Przechowywanie	Magazynowanie w temperaturach 5-20°C w suchym i przewiewnym miejscu. W zamkniętych opakowaniach z dala od ognia otwartego i źródeł ciepła. Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego.

Data aktualizacji: 30.08.2018

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.