



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

SOLAK HYDRO PLUS BIEL LW-145/12

lakier wodorozcieńczalny-na sęki

KARTA TECHNICZNA

Solak Hydro Plus Biel LW-145/12 jest specjalistycznym, podkładowym, białym lakierem wodorozcieńczalnym szczególnie polecanym do lakierowania drewna sosnowego i świerkowego zawierającego sęki. Lakier ten ogranicza migrację substancji organicznych z sęków w ten sposób zabezpieczając występowanie żółtych plam. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Lakier tworzy powłokę odpowiadającą wymaganiom normy EN-71-3, co stanowi rekomendację jego stosowania do lakierowania mebli oraz zabawek dla dzieci.

Zakres stosowania Przeznaczony do podkładowego malowania powierzchni znajdujących się wewnątrz pomieszczeń, takich jak: meble, drzwi, panele ściennie. Nadaje się także do lakierowania zabawek oraz elementów dekoracyjnych.

Kolorystyka Biel.

Przygotowanie podłoża Powierzchnie drewniane przeznaczone do lakierowania powinny być czyste, odpowiednio wyszlifowane papierem ściernym nr 150-220 oraz pozbawione kurzu i żywicznych plam.

Przygotowanie wyrobu Przed pobraniem produktu z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą maksymalnie do 5%. W celu uzyskania najlepszych efektów zaleca się nakładanie dwóch a w przypadku mocno sęcznego drewna nawet trzech warstw podkładu. Następnie powierzchnię należy odpowiednio wykończyć stosując lakier nawierzchniowy serii SHP firmy SOPUR. Pamiętając każdorazowo o szlifie międzywarstwowym.

Aplikacja Lakier przystosowany jest do nanoszenia natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym. Lakierowanie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C.

Suszenie Polakierowane elementy suszyć w temperaturze około 35°C przez 30-40 min. W przypadku niższej temperatury wydłużyć czas schnięcia do 1 godziny. Zaleca się, by podczas suszenia następowała całkowita wymiana powietrza w pomieszczeniach w cyklach 15-20 minutowych. Elementy po wyjściu z suszarni powinny być schłodzone do temperatury otoczenia i następnie poddane dalszemu lakierowaniu. Istotne jest, aby przeprowadzić próbę techniczną i w warunkach realnych ustalić parametry procesu suszenia.

Mycie narzędzi Wodą bezpośrednio po użyciu.

Zawartość LZO <50 g/l. Produkt spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2010r. (A/e FW<130g/l).

Opakowania Opakowania o pojemności: 5l; 20l; 60l.
Kontenery o pojemności 1000l.

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

SOLAK HYDRO PLUS BIEL LW-145/12

lakier wodorozcieńczalny-na sęki
KARTA TECHNICZNA

Wydajność teoretyczna	10-12 m ² z 1l przy jednokrotnym naniesieniu.
Okres gwarancji	12 miesięcy od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).
Transport	W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 30°C.
Przechowywanie	W zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 30°C. Chronić przed mrozem.

Data aktualizacji: 28.04.2017

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji. Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.